








# Tvättslangar



**AMAB**  
Hydraul

**1:2**

Innertub: Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning  
 Armering: Ett flätat stålslag (4502)  
 Två flätade stålslag (4540)  
 Tre flätade stålslag (4550)  
 Ytterhölje: Nöttnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi  
 Temperatur: -40° C till +135° C (intermittent 150° C)  
 Säkerhetsfaktor: 1:4 (enligt IEC 335-2 norm)  
 Färg: Blå (på förfrågan svart eller grå)

Det.nr								
	Innerradi		Armerings ytter- diameter	Ytter- diameter	Max. arbets- tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings- radie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004502-04	1/4	6,4	11,2	13,4	280	1120	100	225
-05	5/16	7,9	12,7	14,7	210	840	110	260
-06	3/8	9,5	15,1	17,1	210	840	120	340
-08	1/2	12,7	17,7	19,9	210	840	90	405
01004540-04	1/4	6,4	11,3	13,1	400	1600	45	275
05	5/16	7,9	12,9	14,6	400	1600	100	310
-06	3/8	9,5	16,7	18,5	400	1600	130	520
-08	1/2	12,7	19,8	21,8	350	1400	178	650
010045500-06	3/8	9,5	17,7	19,7	500	2000	125	760



Innertub:	Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
Armering:	Ett flätat stålینlägg
Ytterhölje:	Nötnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
Temperatur:	-40° C till +135° C (intermittent 150° C)
Säkerhetsfaktor:	1:4 (enligt IEC 335-2 norm)
Färg:	Blå
Användning:	Slakterier, livsmedelsindustri med flera

Det.nr	Innerdiameter		Ytterdiameter	Ytterdiameter kullor	Max. arbetstryck	Min. sprängtryck	Min. böjningsradie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004566-06	3/8"	9,5	17,1	39	210	840	120	430



# **AMAB** **Hydraul**

**Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö.  
Telefon 040-615 50 00. Telefax 040-615 50 49  
[www.amabhydraul.se](http://www.amabhydraul.se)**

**Borlänge 0243-82055 • Motala 0141-23 50 00 • Trollhättan 0520-42 61 00 • Umeå 090-13 02 80**